

Small addition of noble metals onto Ni/MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub> catalysts for the combined H<sub>2</sub>O and CO<sub>2</sub> reforming of coke oven gas

박지운<sup>1,2</sup>, 구기영<sup>1</sup>, 정운호<sup>1</sup>, 노현석<sup>2</sup>, 윤왕래<sup>1,\*</sup>

<sup>1</sup>한국에너지기술연구원; <sup>2</sup>연세대학교

(wlyoon@kier.re.kr\*)

Coke Oven Gas(COG)는 코크생산공정의 부생가스로서, H<sub>2</sub>(48~55%),CH<sub>4</sub>(28~30%),N<sub>2</sub>(1~3%),CO(5~7%),CO<sub>2</sub>(2~3%)로 구성되어 있다. COG의 수증기/이산화탄소 복합개질반응을 통해 생성된 H<sub>2</sub>/CO 합성가스를 직접환원철의 환원제로 활용하게 되면, 고로(blast furnace)에서 철광석 환원을 위해 필요한 코크를 일부 대체함으로써 CO<sub>2</sub>발생량이 줄고, 회수한 CO<sub>2</sub>를 개질반응의 반응물로 부분적으로 재활용하기 때문에 환경친화적이란 장점을 지닌다. 일반적으로, 개질반응에 쓰이는 Ni계 촉매는 탄소침적 및 고온반응에서 입자 소결에 의해 촉매가 비활성화되는 문제점이 있는데, 일차적으로 높은 활성 및 내코킹 특성을 가진 Ni 촉매의 개발이 불가피하다. 따라서, 본 연구에서는 10wt%Ni/MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 촉매에 대해 COG 복합개질반응에서의 귀금속첨가 영향을 살펴보고자 하였다. 귀금속으로는 Ru, Pt, Rh 을 각각 0.1wt% 첨가하였고, 귀금속 첨가 순서의 영향을 살펴보기 위해 동시 함침법과 연속 함침법으로 각각 제조하였다. 제조촉매의 비표면적, NiO 결정크기, 분산도, 환원특성을 살펴보기 위해 BET,XRD,H<sub>2</sub>-Chemisorption,CO-Chemisorption,H<sub>2</sub>-TPR 분석을 수행하였다. 촉매성능평가는 CH<sub>4</sub>: H<sub>2</sub>O: CO<sub>2</sub>: N<sub>2</sub>= 1:1.2:0.4:1 ,GHSV=560,000ml/h-g<sub>cat</sub> 반응온도 700°C ~ 900°C에서 수행하였다. 반응 후 촉매를 회수하여 SEM, TGA,TEM분석을 통하여 내코킹특성 및 내소결특성을 함께 살펴보았다.